

Technisches Merkblatt

Dämmmit- PT – 1 SLE Leichtgrundputz

Produkte- beschreibung	:	Dämmmit- PT-1 SLE Kalkzement- Leichtgrundputz ist ein werkmässig hergestellter Trockenmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, Chromatarm nach TRGS 613.
Zusammen- setzung	:	Dämmmit- PT-1 SLE Kalkzement- Leichtgrundputz besteht aus gewaschen Natursanden, Bindemitteln, nach DIN 1060 und DIN 1164 sowie organischen Leichtzuschlagstoffen und Additiven zur besseren Verarbeitung, Haftung und Wasserabweisung.
Anwendungs- gebiet	:	Dämmmit- PT-1 SLE Kalkzement- Leichtgrundputz ist auf allen einschlägigen Mauerwerksarten im Innen- und Aussenbereich. Da er mit seiner relativ niederen Rohdichte die Festigkeit der Mörtelgruppe P II aufweist, ist er der Unterputz für alle nachfolgenden Deckputze bzw. Beschichtungen.
Materialverbrauch	:	Korngrösse: 1,4mm ca. 17 kg/m ² * ca. 1,8 m ² /Sack 30 kg/Sack bei einer Auftragsstärke von 15 mm*.
Verarbeitung	:	Der Untergrund muss staubfrei sein und darf keine Schalwachs- bzw. Ölrreste aufweisen. Nicht saugende Betonflächen sind mit einem Vorspritzer zu versehen. Bei Spezialbaustoffen sind die Vorschriften der Hersteller genauestens zu beachten. PT-1 SLE ist mit allen auf dem Markt befindlichen Putzmaschinen, ob Schnecken- oder Kolbenpumpen, zu verarbeiten. Bei Verarbeitung mit Schneckenpumpen ist es unbedingt erforderlich, dass die Konsistenz des Putzes unmittelbar am Pumpenausgang geprüft wird, ehe die Förderschläuche angekuppelt werden. Hierdurch erspart man sich eventuelle Materialverluste durch Stopfer im Schlauch bzw. dick-dünn-Konsistenz beim Antragen. Bei Verarbeitung von Hand ist ein 30-kg Sack mit ca. 7-8 Litern sauberem Wasser anzumischen. Die Mindestauftragsstärke sollte 15 mm nicht unterschreiten. An der Wand ist der PT-1 SLE mit der Kardätsche plan abzuziehen und mit dem Gitterrabott aufzurauen. PT-1 SLE darf erst nach dem Abbinden des Zementes und guter Austrocknung, frühestens nach ca. 10 – 14 Tagen, mit Edelputz bzw. Strukturputzen beschichtet werden.
Lieferform	:	In Papiersäcken à 30 kg 42 Sack/Palette
Lagerung	:	Bei trockener Lagerung, bis 4 Monate haltbar. Vor Feuchtigkeit schützen.
Besonders zu beachten	:	Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind oder Zugluft sowie vor Schlagregen schützen.
Sicherheits- ratschläge	:	Dämmmit PT-1 SLE Kalkzement-Leichtgrundputz enthält Kalk und Zement und reagiert deshalb mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und die Haut. Eventuelle Materialspritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	:	Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.
Qualitätskontrolle	:	Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.